

Stucanet Typ S



Bund (15 Tafeln)

Putzträger tafel mit Absorbtionspappe

- † Armierende Eigenschaften
- † Kraftschlüssige Verkrallung des Putzes
- † Einheitlicher Putzgrund an Wänden, Decken und Fassaden
- † Einfach und schnell montierbar

ANWENDUNGSBEREICH

Ideal für die moderne Nassputztechnik im Innen- und Aussenbereich, beim Holzskelettbau, Erstellen von Trennwänden, Verkleiden von Metallkonstruktionen und Heizungskanälen, sowie die rationelle Bekleidung von Rollladenstürzen, Ringbalken und sonstigen Stürzen zur Vermeidung von Rissbildung. Rekonstruktionen wie z.B. Kreuzgewölbe, Fachwerksanierung, Dachgeschossausbau, Bekleiden von Altputz und Mischmauerwerk. Kreative Konstruktionen, dekorative Details und geformte, dreidimensionale Konstruktionen und Gewölbe sind gut auszuführen.

WISSENSWERTES VOR APPLIKATION

Vorbereitung des Untergrundes: Herstellen eines tragfähigen Befestigungsgrundes. Befestigungsabstand: alle 45 cm an den Doppeldrahtreihen, Abstandshalter zum Untergrund entfallen.

VERBRAUCH/ERGIEBIGKEIT

Tafelabmessung 330 x 2550 mm	0,84 m ² /Stk
Bund à 15 Tafel	12,6 m ²
Tafelabmessung 700 x 2400 mm	1,68 m ² /Stk
Bund à 15 Tafel	25,2 m ²

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

- Vorbereitung des Untergrundes: Herstellen eines tragfähigen Befestigungsgrundes.

VERARBEITUNG/MONTAGE

- Die Tafeln werden waagrecht und versetzt im Verbund mit der bedruckten Seite sichtbar montiert. Die Befestigungspunkte sind bauseits zu bestimmen; In der Regel empfehlen wir 9 Stk./m². Befestigt wird ausschliesslich an den Doppeldrahtreihen. Die Tafeln müssen im Querbereich zwei Maschen breit überlappt werden. An dieser Stelle ist die Pappe der oberliegenden Tafel zu entfernen, damit der Putz zur unteren Tafel durchdringen kann und somit kraftschlüssig wirken kann. An Tür und Fensteröffnungen sind die Tafeln mittig auszuschneiden, um evtl. Diagonalrissen vorzubeugen. Bei Anschluss an ein tragfähiges Mauerwerk oder eine Betonwand muss die Tafel drei Maschen überlappen, an dieser Stelle ist die Pappe zu entfernen. Ein Vorspritzmörtel ist nicht erforderlich. Im Innenbereich sollte zweilagig Nass in Nass geputzt werden. Auf zügige Austrocknung ist zu achten. Im Aussenbereich sollte die erste Schicht genügend aushärten vor Aufbringen der 2. Schicht. Die Verarbeitungsrichtlinien der Putzhersteller sind zu beachten. In Feuchträumen (Küchen, Bäder, Keller) sind Putzträger aus **Edelstahl** zu verwenden.

EINSCHRÄNKUNGEN / VORSICHT GEBOTEN

- Während der Verarbeitung der Materialien darf die Oberflächentemperatur des zu beschichtenden Baukörper und die Lufttemperatur nicht unter + 5 °C und über + 30 °C sein

Eigenschaft	Wert
Min. Zugfestigkeit	350 N/mm ²
∅ Maschenweite	38 x 50 mm

Die Verarbeitung darf bei Temperaturen unter +5°C und über +30°C nicht erfolgen. Während und nach allen Applikationen müssen die Produkte vor Witterungseinflüssen (Sonne, Wind, Regen und Frost) geschützt werden. Fremdzusätze irgendwelcher Art dürfen nicht beigemischt werden. Dieses Merkblatt stellt allgemeine Richtlinien dar und dient lediglich als Beratungsgrundlage. Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. Unsere Gewährleistung beschränkt sich auf die Qualität der gelieferten Ware. Es gelten die Normen der SIA V 242/1 «Verputz und Trockenbauarbeiten», der Merkblätter des SMGV (Schweizerischer Maler- und Gipsermeisterverband) und die allgemeine Regel der Baukunde.

Helpdesk: T: +41 44 947 88 55, Saint-Gobain Weber AG, Industriestrasse 10, CH-8604 Volketswil ZH



www.ch.weber
www.weber24.ch

Stand vom: 31.07.2019
PR00052850

